



# Техническая информация

## ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Высококачественный тонкослойный 1K антикоррозионный эпоксидный грунт LB ( Low Build) предназначен для изолирования мест шлифовки при финишной окраске.

Легко наносится, характеризуется отличной адгезией, обладает превосходными антикоррозионными свойствами, служит прекрасной основой для нанесения финишного покрытия, используется методом «мокрый по мокрому».

Цвет - светло-серый.

## ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Поверхность перед нанесением должна быть очищена, обезжирена и высушена. Температура нанесения не ниже +10°C, рекомендуемая температура нанесения 20°C, относительная влажность воздуха не выше 75%.

Поверхности:

- Старые лаковые покрытия в хорошем состоянии – обезжирьте, проведите сухую обработку P220+P280.
- Полиэфирные шпатлевки – проведите сухую обработку, до финального выравнивания P240+P320.
- 2K Эпоксидные грунты – до 12 часов без шлифования, по истечении 12 часов отшлифовать P320.
- Сталь – обезжирьте, проведите сухую обработку P120.
- Алюминий – обезжирьте, проведите сухую обработку P280+P360.
- Оцинкованная сталь – обезжирьте, матируйте абразивным полотном, обезжирьте.
- Нержавеющая сталь – обезжирьте.



## ПРОЦЕСС НАНЕСЕНИЯ

|                                                                                    |                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | <b>Количество слоев</b><br><br>1÷2 слоя                                                                                                                               |
|   | <b>Межслойная выдержка</b><br><br>5 – 10 мин при 20°C                                                                                                                 |
|   | <b>Сушка</b><br><br>Полная сушка перед шлифованием<br>2 часов при 20°C.                                                                                               |
|  | <b>Шлифование</b><br><br>В случае появления сорности рекомендуется их удалить вручную наждачной бумагой градации P800-1000 через два часа (полного высыхания грунта). |

## ПОСЛЕДУЮЩИЕ ПОКРЫТИЯ

Перед нанесением базовых эмалей выждать 15-30 минут при 20°C

Последующие покрытия: акриловый грунт, акриловые эмали, алкидные эмали, базовые эмали.

## СОСТАВ

Модифицированные эпоксидные смолы, органические растворители, пигменты, наполнители, специальные и антикоррозионные добавки, диметиловый эфир.

## ХРАНЕНИЕ

Аэрозольные баллоны хранить в сухом помещении при температуре не выше 35 °C на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов.

## ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ

Гарантийный срок хранения 24 месяца.



Вся информация основывается на тщательных лабораторных исследованиях. Однако, мы не несем ответственности за конечные результаты при неправильном хранении или неправильном применении нашей продукции, а также за работу, которая не соответствует профессиональным правилам.

Перед применением продукта Пользователь обязан ознакомиться со всеми соответствующими документами и инструкциями по применению продукта (Паспорт безопасности (MSDS), Технический паспорт (TDS) и др.) Ответственность за безопасность применения продукта согласно внутренним требованиям норм и регламентов по безопасности полностью лежит на пользователе.

Любое лицо, использующее данный продукт в определенных целях, отличных от указанных в технической документации, без предварительного получения от производителя письменного подтверждения соответствия продукта предполагаемым целям, делает это на свой страх и риск.

Производитель не гарантирует полноту и достоверность предоставленной информации. Все рекомендации или заявления, содержащиеся в документации продукта, являются максимально верными, насколько это может быть нам известно. Знания пользователя, качество или состояние поверхности, на которую наносится продукт, также как и многие другие факторы, влияющие на применение продукта и конечный результат, находятся вне нашего контроля. Таким образом, мы не несем какой-либо ответственности за выполнение продуктом своих прямых функций, а также за любой ущерб или вред, возникший в результате применения продукта. Информация, содержащаяся в данной Технической Инструкции, может время от времени обновляться в свете новых опытных данных и наших принципов непрерывного совершенствования.

