



Техническая информация

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Однокомпонентный быстросохнущий протравливающий грунт. Обеспечивает адгезию и высокий уровень коррозионной защиты к черной, нержавеющей и оцинкованной стали и в том числе к алюминию. Грунт образует на поверхности гладкую поверхность, может быть окрашен финишными покрытиями. При необходимости может быть нанесён акриловый грунт выравниватель.

Свойства

Быстро сохнет

Образует на поверхности гладкое покрытие

Обеспечивает защиту от подплёночной коррозии

Идеальная адгезия к металлу, цинку, нержавеющей стали и алюминию

Идеально подходит для «прошлифовок» при системе ремонта металл/кислотный грунт/акриловый наполнитель. При нанесении на место шлифовки не образует контура, имеет плавный выход, не требует дополнительной шлифовки

Можно наносить финишные покрытия без дополнительного перекрытия акриловым грунтом

958659 Грунт кислотный наполняющий 1K серый аэрозоль 520мл H7


ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Поверхность очистить, отшлифовать, обезжирить. Размешать содержимое баллона 2-3 мин. В процессе работы периодически встряхивать баллон. Произвести пробное распыление. Держать баллон вертикально. Распылять грунт с расстояния 15-20 см. Нанести 1-2 тонких слоя с интервалом 5-10 мин.

Важно! Если грунт в баллоне не был израсходован полностью, переверните баллон распылительной головкой вниз и произведите распыление до обесцвечивания струи.



ПРОЦЕСС НАНЕСЕНИЯ

	Количество слоев 1÷2 слоя
	Межслойная выдержка 5 – 10 мин при 20°C
	Сушка Сушка 20-30 минут при 20°C.

СОСТАВ

Синтетические смолы, органические растворители, ортофосфорная кислота, пигменты, наполнители, специальные антикоррозионные добавки, пропилен, диметиловый эфир

ХРАНЕНИЕ

Аэрозольные баллоны хранить в сухом помещении при температуре не выше 35 °C на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ

Гарантийный срок хранения - 36 месяцев

Вся информация основывается на тщательных лабораторных исследованиях. Однако, мы не несем ответственности за конечные результаты при неправильном хранении или неправильном применении нашей продукции, а также за работу, которая не соответствует профессиональным правилам.

Перед применением продукта Пользователь обязан ознакомиться со всеми соответствующими документами и инструкциями по применению продукта (Паспорт безопасности (MSDS), Технический паспорт (TDS) и др.) Ответственность за безопасность применения продукта согласно внутренним требованиям норм и регламентов по безопасности полностью лежит на пользователе.

Любое лицо, использующее данный продукт в определенных целях, отличных от указанных в технической документации, без предварительного получения от производителя письменного подтверждения соответствия продукта предполагаемым целям, делает это на свой страх и риск.

Производитель не гарантирует полноту и достоверность предоставленной информации. Все рекомендации или заявления, содержащиеся в документации продукта, являются максимально верными, насколько это может быть нам известно. Знания пользователя, качество или состояние поверхности, на которую наносится продукт, также как и многие другие факторы, влияющие на применение продукта и конечный результат, находятся вне нашего контроля. Таким образом, мы не несем какой-либо ответственности за выполнение продуктом своих прямых функций, а также за любой ущерб или вред, возникший в результате применения продукта. Информация, содержащаяся в данной Технической Инструкции, может время от времени обновляться в свете новых опытных данных и наших принципов непрерывного совершенствования.

По вопросам приобретения и технической поддержки продукции под торговой маркой H7 обращаться:
Россия, Липецк, ул. Ковалева, 134А, тел.: +7(4742) 23-89-89, www.h7-group.com, email: info@autoemali.com