



Техническая информация

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Однокомпонентный, готовый к применению, универсальный усилитель адгезии. Применяется для улучшения адгезии грунтов, красок, клеев и герметиков к окрашиваемой поверхности. Используется как связывающий слой, улучшающий и придающий одинаковую степень адгезии различным слоям используемым при ремонте.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- Заменяет абразивную обработку (матирование) в труднодоступных местах: проемы дверей и ручек дверей, крепления капота, решетки бамперов.
- Гладкое нанесение
- Не требует шлифовки

Цвет - прозрачный.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Поверхность перед нанесением должна быть очищена, обезжирена и высушена. Температура нанесения не ниже +10°C, рекомендуемая температура нанесения 20°C, относительная влажность воздуха не выше 75%.

ПРОЦЕСС НАНЕСЕНИЯ

	Тщательно встряхните 2-3 минуты Продукт готов к применению
	Количество слоев 1÷2 слоя
	Межслойная выдержка 5 – 10 мин при 20°C
	Сушка 30 минут при 20°C до нанесения последующих покрытий



ПОСЛЕДУЮЩИЕ ПОКРЫТИЯ

Все грунты-выравниватели, акриловые и базовые эмали.

СОСТАВ

Синтетическая смола, органические растворители, пропан, бутан

ХРАНЕНИЕ

Аэрозольные баллоны хранить в сухом помещении при температуре не выше 35 °C на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ

Гарантийный срок хранения 5 лет при 20 °C

Вся информация основывается на тщательных лабораторных исследованиях. Однако, мы не несем ответственности за конечные результаты при неправильном хранении или неправильном применении нашей продукции, а также за работу, которая не соответствует профессиональным правилам.

Перед применением продукта Пользователь обязан ознакомиться со всеми соответствующими документами и инструкциями по применению продукта (Паспорт безопасности (MSDS), Технический паспорт (TDS) и др.) Ответственность за безопасность применения продукта согласно внутренним требованиям норм и регламентов по безопасности полностью лежит на пользователе.

Любое лицо, использующее данный продукт в определенных целях, отличных от указанных в технической документации, без предварительного получения от производителя письменного подтверждения соответствия продукта предполагаемым целям, делает это на свой страх и риск.

Производитель не гарантирует полноту и достоверность предоставленной информации. Все рекомендации или заявления, содержащиеся в документации продукта, являются максимально верными, насколько это может быть нам известно. Знания пользователя, качество или состояние поверхности, на которую наносится продукт, также как и многие другие факторы, влияющие на применение продукта и конечный результат, находятся вне нашего контроля. Таким образом, мы не несем какой-либо ответственности за выполнение продуктом своих прямых функций, а также за любой ущерб или вред, возникший в результате применения продукта. Информация, содержащаяся в данной Технической Инструкции, может время от времени обновляться в свете новых опытных данных и наших принципов непрерывного совершенствования.