



Техническая информация

**ПРОДУКТ ПРЕДНАЗНАЧЕН ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО
ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ**

КОМПОНЕНТЫ ПРОДУКТА

Акриловый грунт-наполнитель 2K HS 5:1.

Грунт черный (0,5л) + отвердитель (0,1л) 778705.

Грунт серый (0,5л) + отвердитель (0,1л) 778552.

Грунт белый (0,5л) + отвердитель (0,1л) 778675.

Грунт черный (1,0л) 778712.

Грунт серый (1,0л) 778569.

Грунт белый (1,0л) 778682.

Отвердитель (0,2л) 778583.

Грунт черный (3,5л) 778729.

Грунт серый (3,5л) 778576.

Грунт белый (3,5л) 778699.

Отвердитель (0,7л) 778590.

Разбавитель для акриловых материалов стандартный (1,0л) 890075

Разбавитель для акриловых материалов стандартный (2,5л) 890082

Разбавитель для акриловых материалов стандартный (5,0л) 890099



ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Высококачественный 2х-компонентный грунт-наполнитель. Обладает стабильными свойствами и отличной наполняющей способностью. Экономичен в использовании. Отличается хорошей адгезией на различных поверхностях – отшлифованные голые сталь и алюминий (без первичных грунтов), катафорезные покрытия, полиэфирные шпатлёвки, протравливающие кислотные и эпоксидные грунты, отвержденные старые лакокрасочные покрытия.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Легко размешивается, наносится и отлично шлифуется. Не забивает абразив.
- Короткое время отверждения
- Хорошие наполняющие свойства.
- Грунт универсален в применении. Возможно нанесение приготовленной смеси одного оттенка серого как на металлические, так и на пластиковые элементы кузова при условии добавления

По вопросам приобретения и технической поддержки продукции под торговой маркой H7 обращаться:
Россия, Липецк, ул. Ковалева, 134А, тел.: +7(4742) 23-89-89, www.h7-group.com, email: info@autoemali.com



пластификатора. На пластики необходимо предварительно нанести один слой 1К грунта по пластику.

- Обладает антикоррозионными свойствами, возможно применение на металл без предварительного нанесения адгезионного кислотного или эпоксидного грунта.
- Подходит для работы на станциях всех уровней. Поставляется в банках под шнековые крышки 3.5л и 1л, а также таре 0.5л.

Цвет - чёрный, белый, светло-серый.

Степень глянца – матовый.

СОДЕРЖАНИЕ ЛЕТУЧИХ ВЕЩЕСТВ



VOC для смеси = 538 [г/л]

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Грунт обладает отличной адгезией к различным поверхностям:

- Сталь и Алюминий предварительно матированные и обезжиренные.
- Катафорезные покрытия, отшлифованные (сухое шлифование P320-P400) и обезжиренные.
- Отшлифованные окрашиваемые автомобильные пластики, при условии добавления в грунт пластификатора и предварительного нанесения 1К грунта по пластику.
- Отшлифованные стекло-полиэстровые ламинаты (GFK/GRP), полиэфирные шпатлевки.
- Адгезионные кислотные, эпоксидные грунты, нанесенные «мокрым по мокрому».
- Отшлифованные ремонтные и заводские лакокрасочные покрытия.

ПРОЦЕСС НАНЕСЕНИЯ

	Применение Грунт-наполнитель для кузовного ремонта. Применяется в качестве грунта поронаполнителя.									
	<table><tr><th>Пропорции смешивания</th><th>объём</th><th>вес</th></tr><tr><td>грунт</td><td>5</td><td>100</td></tr><tr><td>отвердитель</td><td>1</td><td>12</td></tr></table> При грунтовании пластиков необходимо добавить 5-15% пластификатора.	Пропорции смешивания	объём	вес	грунт	5	100	отвердитель	1	12
Пропорции смешивания	объём	вес								
грунт	5	100								
отвердитель	1	12								
	Разбавление Добавить 25-30% разбавитель для акриловых материалов H7 Вязкость – 30-50 секунд при 20°C FORD 4 Жизнеспособность смеси при 20°C – 1 час.									
	Нанесение Дюза 1,6-2,0 мм. Давление 2.0-2.5 бар (HVLV/LVMP)									

	Количество слоев 2÷3 слоя Толщина сухой пленки – 80 мкм/слой.
	Межслойная выдержка До матовения (около 5 минут при 20°C) Перед прогреванием около 10 минут при 20°C
	Сушка Полная сушка перед шлифованием 3-4 часа / 20°C. 30 мин. / 60°C
	ИК Сушка - Полная сушка перед шлифованием 15 - 20 мин. / 60°C при толщине 150÷250 мкм.
	Шлифование - Сухое P320 – P500 - Мокрое P800 – P1000

ДАЛЬНЕЙШИЕ РАБОТЫ

На грунт можно наносить:

- Базовые 1K покрытия.
- Двухкомпонентные акриловые эмали.
- Двухкомпонентные акриловые и акрил-полиуретановые грунты, в том числе «мокрым по мокрому».

ПРИМЕЧАНИЯ

- Не использовать активированный грунт по истечении времени жизнеспособности, не разбавлять загустевший материал.
- Не смешивать активированный материал с неактивированным.
- Не превышать рекомендуемой толщины покрытия.
- Соблюдать пропорции смешивания, время, температуру сушки и требования к нанесению материала.
- Плотнo закрывать емкости с материалами, в особенности с отвердителем.
- Во время работы с продуктами 2K следует использовать исправные средства индивидуальной защиты. Предохранять глаза и дыхательные пути.
- Помещения должны быть хорошо вентилируемые.



Внимание: В целях безопасности следует всегда действовать согласно с данными содержащимися в Паспорте Безопасности для данного продукта.

ХРАНЕНИЕ

В вентилируемом помещении при температуре от +5°C до +30°C, не подвергать замораживанию и воздействию прямых солнечных лучей.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ

Грунт - 12 месяцев от даты производства.

Отвердитель для грунта - 12 месяцев от даты производства.



Вся информация основывается на тщательных лабораторных исследованиях. Однако, мы не несем ответственности за конечные результаты при неправильном хранении или неправильном применении нашей продукции, а также за работу, которая не соответствует профессиональным правилам.

Перед применением продукта Пользователь обязан ознакомиться со всеми соответствующими документами и инструкциями по применению продукта (Паспорт безопасности (MSDS), Технический паспорт (TDS) и др.) Ответственность за безопасность применения продукта согласно внутренним требованиям норм и регламентов по безопасности полностью лежит на пользователе.

Любое лицо, использующее данный продукт в определенных целях, отличных от указанных в технической документации, без предварительного получения от производителя письменного подтверждения соответствия продукта предполагаемым целям, делает это на свой страх и риск.

Производитель не гарантирует полноту и достоверность предоставленной информации. Все рекомендации или заявления, содержащиеся в документации продукта, являются максимально верными, насколько это может быть нам известно. Знания пользователя, качество или состояние поверхности, на которую наносится продукт, также как и многие другие факторы, влияющие на применение продукта и конечный результат, находятся вне нашего контроля. Таким образом, мы не несем какой-либо ответственности за выполнение продуктом своих прямых функций, а также за любой ущерб или вред, возникший в результате применения продукта. Информация, содержащаяся в данной Технической Инструкции, может время от времени обновляться в свете новых опытных данных и наших принципов непрерывного совершенствования.

По вопросам приобретения и технической поддержки продукции под торговой маркой H7 обращаться:
Россия, Липецк, ул. Ковалева, 134А, тел.: +7(4742) 23-89-89, www.h7-group.com, email: info@autoemali.com