

Техническая информация



ПРОДУКТ ПРЕДНАЗНАЧЕН ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

КОМПОНЕНТЫ ПРОДУКТА

Высококачественная шпатлёвка на полиэфирной основе
Отвердитель для полиэфирной шпатлевки.

383199 Шпатлевка полиэфирная эластичная по пластику Bumper Flex 0,5кг H7

383205 Шпатлевка полиэфирная эластичная по пластику Bumper Flex 1кг H7

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Наполняющая полиэфирная шпатлевка для пластиковых элементов. Обладает хорошей адгезией на большинстве пластмасс, за исключением PE, PTFE. После полимеризации обладает отличной эластичностью и гибкостью. При необходимости может быть использована в отделочных работах, может наноситься на бетон, дерево и металл. Можно шлифовать через 20 минут после нанесения (при t поверхности 25°C)

- Не забивает абразива
- Очень лёгкий процесс нанесения и обработки.
- Легко перемешивается и наносится на большие площади

Цвет : Графитовый .

Плотность : 1,65 – 1,85 кг/л.

СОДЕРЖАНИЕ ЛЕТУЧИХ ВЕЩЕСТВ

VOC для смеси = 40 [г/л]

Продукт соответствует требованиям директивы Евросоюза (2004/42/WE), которая для этой категории продуктов (кат.В/2) определяет граничные значения содержания летучих составляющих на уровне 250 [г/л].

ПОВЕРХНОСТИ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ



Шпатлевка обладает хорошей адгезией к различным поверхностям:

- Большинство пластмасс, за исключением PE,PTFE
- Прошлифованные стекло-полиэфирные ламинаты (GFK/GRP), полиэфирные шпатлевки, акриловые и эпоксидные грунтовки.
- Старые лакокрасочные покрытия в хорошем состоянии.

ВНИМАНИЕ! Запрещено наносить непосредственно на реактивные грунты (кислотные),

Однокомпонентные акриловые и эпоксидные грунты, нитроцеллюлозные продукты и термопластичные покрытия.

ПРОЦЕСС НАНЕСЕНИЯ

	Применение Наполняющая полиэфирная шпатлёвка для кузовного ремонта.	
	Пропорции смешивания шпатлевка отвердитель	вес 100 2
	Толщина слоя Шпатлевку можно наносить несколькими тонкими слоями. Каждый слой должен затвердеть. Шлифовать перед нанесением очередного слоя. Не превышать общей толщины слоя - 3 мм. Жизнеспособность смеси 3-5 мин при 25°C.	
	Время отверждения 15 - 20 минут при 25°C. Температура ниже 20°C значительно увеличивает время отверждения	
	Инфракрасная сушка IR 5÷8 мин на кв. Не превышать температуры 80°C. На основаниях из оцинкованной стали 60°C. Внимание: После нанесения шпатлевки перед началом сушки подождать около 5 минут.	
	Шлифование P 80-240	

ДАЛЬНЕЙШИЕ РАБОТЫ

На шпатлевку можно наносить:

- 2-компонентную полиэфирную шпатлевку
- 2-компонентную пневмораспыляемую полиэфирную шпатлевку
- 2-компонентные акриловые грунты
- 2-компонентные эпоксидные грунты
- 2-компонентные реактивные грунты

ПРИМЕЧАНИЕ

- Чрезмерное количество отвердителя может привести к белесоватости или выцветанию ЛКП.
- Во время работы с продуктами 2К следует использовать исправные средства индивидуальной защиты. Предохранять глаза и дыхательные пути.
- Помещения должны быть хорошо вентилируемые.
- Мыть инструменты непосредственно после нанесения шпатлевки.

Внимание: В целях безопасности следует всегда действовать согласно с данными содержащимися в Паспорте Безопасности для данного продукта.

ХРАНЕНИЕ

В плотно закрытых емкостях в сухом и прохладном помещении вдали от источников огня, тепла и солнечных лучей.

Внимание: После каждого использования, емкость следует незамедлительно закрыть! Отвердитель оберегать от перегрева!

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ

Шпатлевка - 12 месяцев от даты производства.

Отвердитель для полиэфирной шпатлевки - 12 месяцев от даты производства.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

GUANGZHOU YAKOO CHEMICAL CO., LTD

Адрес: No.13 Xinghua East Road, Tanbu Town, Huadu Dis-trict, Guangzhou, Guangdong, China

Вся информация основывается на тщательных лабораторных исследованиях. Однако, мы не несем ответственности за конечные результаты при неправильном хранении или неправильном применении нашей продукции, а также за работу, которая не соответствует профессиональным правилам.