

## Техническая информация



### ПРОДУКТ ПРЕДНАЗНАЧЕН ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

#### КОМПОНЕНТЫ ПРОДУКТА

Высококачественная шпаклёвка на полиэфирной основе  
Отвердитель для полиэфирной шпатлевки.

- 383120 Шпатлевка полиэфирная армированная стекловолокном Fiber Glass 0,5кг H7
- 383137 Шпатлевка полиэфирная армированная стекловолокном Fiber Glass 1кг H7
- 383144 Шпатлевка полиэфирная армированная стекловолокном Fiber Glass 2кг H7
- 383151 Шпатлевка полиэфирная армированная стекловолокном Fiber Glass 4кг H7

#### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Армированная стекловолокном полиэфирная шпатлевка. Благодаря большому количеству стекловолокна имеет высокую механическую прочность, быстро заполняет неровности. Может быть использована для заделывания сквозных отверстий. Обладает отличной адгезией к металлическим поверхностям, стеклопластикам и старым лакокрасочным покрытиям в хорошем состоянии. Можно шлифовать через 20 минут после нанесения ( при t поверхности 25°C )

- Не забивает абразива
- Очень лёгкий процесс нанесения и обработки.
- Легко перемешивается и наносится на большие площади

Цвет : Болотный.

Плотность : 1,6 – 1,8 кг/л.

#### СОДЕРЖАНИЕ ЛЕТУЧИХ ВЕЩЕСТВ

ВOC для смеси = 38 [г/л]

Продукт соответствует требованиям директивы Евросоюза (2004/42/WE), которая для этой категории продуктов (кат.В/2) определяет граничные значения содержания летучих составляющих на уровне 250 [г/л].

## ПОВЕРХНОСТИ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ

Шпатлевка обладает хорошей адгезией к различным поверхностям:

- Сталь и Алюминий предварительно матированные и обезжиренные.
- Оцинкованная сталь предварительно матированная и обезжиренная.
- Прошлифованные стекло-полиэфирные ламинаты (GFK/GRP), полиэфирные шпатлевки, акриловые и эпоксидные грунтовки.
- Старые лакокрасочные покрытия в хорошем состоянии.

ВНИМАНИЕ! Запрещено наносить непосредственно на реактивные грунты (кислотные),

Однокомпонентные акриловые и эпоксидные грунты, нитроцеллюлозные продукты и термопластичные покрытия.

## ПРОЦЕСС НАНЕСЕНИЯ

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                            |                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|   | <b>Применение</b><br>Наполняющая полиэфирная шпатлёвка для кузовного ремонта.                                                                                                                                                              |                            |
|  | <b>Пропорции смешивания</b><br>шпатлевка<br>отвердитель                                                                                                                                                                                    | <b>вес</b><br><br>100<br>2 |
|  | <b>Толщина слоя</b><br>Шпатлевку можно наносить несколькими тонкими слоями. Каждый слой должен затвердеть. Шлифовать перед нанесением очередного слоя. Не превышать общей толщины слоя - 3 мм.<br>Жизнеспособность смеси 3-5 мин при 25°C. |                            |
|  | <b>Время отверждения</b><br>15 - 20 минут при 25°C.<br>Температура ниже 20°C значительно увеличивает время отверждения                                                                                                                     |                            |
|  | <b>Инфракрасная сушка IR</b><br>5÷8 мин на кв. Не превышать температуры 80°C. На основаниях из оцинкованной стали 60°C.<br><b>Внимание:</b> После нанесения шпатлевки перед началом сушки подождать около 5 минут.                         |                            |
|  | <b>Шлифование</b><br><br>P 80-240                                                                                                                                                                                                          |                            |

## **ДАЛЬНЕЙШИЕ РАБОТЫ**

На шпатлевку можно наносить:

- 2-компонентную полиэфирную шпатлевку
- 2-компонентную пневмораспыляемую полиэфирную шпатлевку
- 2-компонентные акриловые грунты
- 2-компонентные эпоксидные грунты
- 2-компонентные реактивные грунты

## **ПРИМЕЧАНИЕ**

- Чрезмерное количество отвердителя может привести к белесоватости или выцветанию ЛКП.
- Во время работы с продуктами 2К следует использовать исправные средства индивидуальной защиты. Предохранять глаза и дыхательные пути.
- Помещения должны быть хорошо вентилируемые.
- Мыть инструменты непосредственно после нанесения шпатлевки.

Внимание: В целях безопасности следует всегда действовать согласно с данными содержащимися в Паспорте Безопасности для данного продукта.

## **ХРАНЕНИЕ**

В плотно закрытых емкостях в сухом и прохладном помещении вдали от источников огня, тепла и солнечных лучей.

Внимание: После каждого использования, емкость следует незамедлительно закрыть! Отвердитель оберегать от перегрева!

## **ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ**

Шпатлевка - 12 месяцев от даты производства.

Отвердитель для полиэфирной шпатлевки - 12 месяцев от даты производства.

## **ПРОИЗВОДИТЕЛЬ**

GUANGZHOU YAKOO CHEMICAL CO., LTD

Адрес: No.13 Xinghua East Road, Tanbu Town, Huadu Dis-strict, Guangzhou, Guangdong, China

Вся информация основывается на тщательных лабораторных исследованиях. Однако, мы не несем ответственности за конечные результаты при неправильном хранении или неправильном применении нашей продукции, а также за работу, которая не соответствует профессиональным правилам.