

Техническая информация



ПРОДУКТ ПРЕДНАЗНАЧЕН ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

КОМПОНЕНТЫ ПРОДУКТА

Высококачественная шпатлёвка на полиэфирной основе
Отвердитель для полиэфирной шпатлевки.

898811 Шпатлевка полиэфирная облегченная наполняющая Light Weight 1 л Н7

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Облегченная полиэфирная шпатлевка. Легко наносится, быстро сохнет. После высыхания хорошо обрабатывается, не забивая абразив. Хорошая адгезия к большинству поверхностей (сталь, оцинкованная сталь, алюминий, заводские лакокрасочные покрытия, эпоксидные грунты, жесткие пластики). Благодаря наполнителю из микросфер, снижает вес ремонтного пятна почти в 2 раза (по сравнению с классическими шпатлевками), актуально там, где вес элемента имеет важную роль. В авто ремонте актуально для больших по площади элементов (двери, крышка багажника). Можно шлифовать через 20 минут после нанесения (при t поверхности 25°C)

- Не забивает абразива
- Очень лёгкий процесс нанесения и обработки.
- Легко перемешивается и наносится на большие площади

Цвет : Бежевый .

Плотность : 0,9 – 1,05 кг/л.

СОДЕРЖАНИЕ ЛЕТУЧИХ ВЕЩЕСТВ

VOC для смеси = 38 [г/л]

Продукт соответствует требованиям директивы Евросоюза (2004/42/WE), которая для этой категории продуктов (кат.В/2) определяет граничные значения содержания летучих составляющих на уровне 250 [г/л].

ПОВЕРХНОСТИ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ


Шпатлевка обладает хорошей адгезией к различным поверхностям:

- Сталь и Алюминий предварительно матированные и обезжиренные.
- Оцинкованная сталь предварительно матированная и обезжиренная.
- Прошлифованные стекло-полиэфирные ламинаты (GFK/GRP), полиэфирные шпатлевки, акриловые и эпоксидные грунтовки.
- Старые лакокрасочные покрытия в хорошем состоянии.

ВНИМАНИЕ! Запрещено наносить непосредственно на реактивные грунты (кислотные),

Однокомпонентные акриловые и эпоксидные грунты, нитроцеллюлозные продукты и термопластичные покрытия.

ПРОЦЕСС НАНЕСЕНИЯ

	Применение Наполняющая полиэфирная шпатлёвка для кузовного ремонта.	
	Пропорции смешивания шпатлевка отвердитель	вес 100 2
	Толщина слоя Шпатлевку можно наносить несколькими тонкими слоями. Каждый слой должен затвердеть. Шлифовать перед нанесением очередного слоя. Не превышать общей толщины слоя - 3 мм. Жизнеспособность смеси 3-5 мин при 25°C.	
	Время отверждения 15 - 20 минут при 25°C. Температура ниже 20°C значительно увеличивает время отверждения	
	Инфракрасная сушка IR 5÷8 мин на кв. Не превышать температуры 80°C. На основаниях из оцинкованной стали 60°C. Внимание: После нанесения шпатлевки перед началом сушки подождать около 5 минут.	
	Шлифование P 80-240	

ДАЛЬНЕЙШИЕ РАБОТЫ

На шпатлевку можно наносить:

- 2-компонентную полиэфирную шпатлевку
- 2-компонентную пневмораспыляемую полиэфирную шпатлевку
- 2-компонентные акриловые грунты
- 2-компонентные эпоксидные грунты
- 2-компонентные реактивные грунты

ПРИМЕЧАНИЕ

- Чрезмерное количество отвердителя может привести к белесоватости или выцветанию ЛКП.
- Во время работы с продуктами 2К следует использовать исправные средства индивидуальной защиты. Предохранять глаза и дыхательные пути.
- Помещения должны быть хорошо вентилируемые.
- Мыть инструменты непосредственно после нанесения шпатлевки.

Внимание: В целях безопасности следует всегда действовать согласно с данными содержащимися в Паспорте Безопасности для данного продукта.

ХРАНЕНИЕ

В плотно закрытых емкостях в сухом и прохладном помещении вдали от источников огня, тепла и солнечных лучей.

Внимание: После каждого использования, емкость следует незамедлительно закрыть! Отвердитель оберегать от перегрева!

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ

Шпатлевка - 12 месяцев от даты производства.

Отвердитель для полиэфирной шпатлевки - 12 месяцев от даты производства.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

GUANGZHOU YAKOO CHEMICAL CO., LTD

Адрес: No.13 Xinghua East Road, Tanbu Town, Huadu Dis-strict, Guangzhou, Guangdong, China

Вся информация основывается на тщательных лабораторных исследованиях. Однако, мы не несем ответственности за конечные результаты при неправильном хранении или неправильном применении нашей продукции, а также за работу, которая не соответствует профессиональным правилам.